

SUPRANITE®

PACKING 850

AVANTAGES

- ➔ La SUPRANITE® PACKING 850 couvre toute application d'étanchéité statique et d'isolation thermique avec une excellente résistance à la température jusqu'à 750°C en continu.
- ➔ La perte de volume de la tresse à haute température est faible par sa composition unique en fils de silicate de calcium purs, la SUPRANITE® PACKING 850 présente une grande résistance mécanique à l'abrasion conférée par la taille de ses fibres.
- ➔ La SUPRANITE® PACKING 850 existe en tresse carrée, ronde ou rectangulaire mais aussi en bande pleine ou ajourée, ou en gaine.

CONSTRUCTION-COMPOSITION

La SUPRANITE® PACKING 850 est issue d'un tressage dans la masse de fils de silicate de calcium purs. L'absence de support organique dans la fabrication de ces fils permet d'obtenir une perte de volume à hautes températures beaucoup plus faible que la plupart des autres produits.

La SUPRANITE® PACKING 850 est une tresse sans amiante et sans fibres céramiques, telles que définies par la directive européenne 97/69/CE.

DOMAINES D'APPLICATIONS

La SUPRANITE® PACKING 850 peut être utilisée pour toute application statique en remplacement de fibres céramiques réfractaires ou fibres de verre traditionnelles.

La taille des fibres constituant la SUPRANITE® PACKING 850 lui permet d'avoir une excellente résistance mécanique à l'abrasion. Ces fibres ont permis d'élaborer toute une gamme de produits pour l'étanchéité ou l'isolation thermique : tresse carrée, rectangulaire ou ronde, bande plate ajourée ou pleine ou gaine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de Service Maximum (°C)	750°C
pH	3 à 13

INDUSTRIES CONCERNÉES



Énergie Chimie Pétrochimie Raffinerie Métallurgie Sidérurgie

CONDITIONNEMENT

Sections Carrées (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	25
Bobine par boîte	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Longueur par bobine (m)	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Toute section non standard peut être fabriquée sur demande.



Pour plus d'informations, contactez nos services avec les coordonnées ci-dessous ou en flashant ce QR-CODE :



A FLEXITALLIC COMPANY

31-33 Rue de Mogador // 75009 Paris
Tel : +33 1 48 88 88 88 - Mail : siem@supranite.com - Web : www.siem.fr

Photos et visuels non contractuels.

Les renseignements indiqués ici sont donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis. N'étant pas maître du montage, SIEM SUPRANITE ne peut être tenue responsable de la mise en oeuvre des produits.

N°130809.305 Rev D